

SHIELD BOND® NXT

Wellbore Shielding® Spacer

Espaciador Escudo para Fortalecer las Paredes de Pozo®

Especificaciones del Producto



DESCRIPCIÓN

SHIELD BOND® NXT es un sistema de Espaciador Escudo para Fortalecer las Paredes de Pozo (wellbore shielding®) que ayuda a preparar el pozo para la cementación. El sistema del espaciador forma un escudo impermeable en la cara de la formación, mitigando las pérdidas de circulación antes de que el cemento entre al espacio anular.

SHIELD BOND NXT también ayuda a reducir la invasión de fluido y favorece operaciones seguras ligeramente por encima del gradiente de fractura para poder manejar la típica densidad equivalente de circulación (ECD por su sigla en inglés) cerca al final del desplazamiento en pozos donde el gradiente de fractura ha sido tradicionalmente un factor de diseño limitante en operaciones de cementación.

VENTAJAS

Reología ajustable

Extiende el gradiente de fractura para ECDs más altos

Mejora la limpieza del pozo y la eliminación de lodo antes de colocar el cemento

Forma un escudo en la pared de la formación para limitar la invasión de fluido

Reduce la pérdida de cemento y daño a la formación

APLICACIÓN

Usado en formaciones frágiles y fracturadas

Cuando el fluido de circulación es un problema

En pozos donde las simulaciones previas al trabajo indican una ECD cercana o por encima del gradiente de fractura

Cuando la capacidad de mezclar al vuelo con un espaciador pesado es preferida

Para uso en ambientes de perforación con altas temperaturas

VENTAJAS AMBIENTALES

Cumple con las regulaciones ambientales para ser usado en todas las áreas

Clasificado GOLD, HMCS Categoría R

Pasa la prueba de bioensayo de Norte América de 96 horas LC50 con camarones mysid

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO

La concentración base puede y debe ser optimizada para cumplir con los objetivos del pozo. Concentración estándar es 15 lb de espaciador concentrado por barril de agua de mezcla (Un saco de espaciador concentrado da un rendimiento de 3 barriles de espaciador).

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia: Polvo café claro

Temperatura: Hasta 350 F (177 C)

Gravedad Específica 1.5 g/cm³

HANDLING AND STORAGE

SHIELD BOND NXT debe ser guardado en un ambiente seco. Evite polvo excesivo e inhalación. Use EPP apropiado y revise la SDS antes de su uso.

ENVASADO

SHIELD BOND NXT está disponible en sacos de 45 lb, con paneles múltiples. 2,475 libras por tarima (55 sacos)